



FICHE TECHNIQUE *Dry-feel S*

La mousse *Dry-feel S* est une mousse développée pour répondre à la demande de produits de confort résistants à l'humidité.

Dry-feel S avec sa structure cellulaire totalement ouverte facilite l'évacuation de l'humidité diminuant de manière très importante le temps de séchage, ce qui permet ainsi d'éviter le développement de moisissure.

Le traitement anti bactérien Sanitized de *Dry feel S* donne une garantie supplémentaire d'hygiène

Dry-feel S ne contient pas de CFC

Dry-feel S est disponible en une seule dureté, et une seule couleur: blanc

Dry-feel S est produit que dans un seul format de 1400 x 2000 x 430 mm

Le délai d'approvisionnement est de 4 semaines à réception de commande.

Propriétés	Méthodes	Unités	Spécifications
Masse volumique	I SO 845	kg/m ³	32
Cellularisation	visiocell	micron	3000 +ou- 500
Résistance à l'indentation à 40%	I SO 2439 B	N	150 + ou - 30
Résistance à la compression à 40%	I SO 3386	kPa	4,5
Compression set à 75%	I SO 1856A	%	<3
Wet compression set à 40°C	Ren 1637	%	<7
Résistance au déchirement	ASTM D3574	N/cm	≥3
Résistance à la rupture	I SO 1798	kPa	≥70
Elongation à la rupture	I SO 1798	%	≥120
Résilience	I SO8307	%	≥45
Perte de dureté après immersion dans l'eau de mer ou eau de piscine.	EN105-EO2 EN105-EO3	%	<10

Les valeurs contenues dans cette fiche rendent compte d'essais effectués en toute objectivité, dans nos laboratoires. Elles n'impliquent aucun engagement de notre part et peuvent être sujettes à modification.